



Технологическая карта

HEMPASIL 77100

77109 ОСНОВА И HEMPASIL СШИВАТЕЛЬ ПОЛИМЕРОВ 97080
НЕОБРАСТАЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ

Описание:

HEMPASIL 77100 – не содержащее меди и биоцидов, двухкомпонентное, необрастающее покрытие с высоким содержанием нелетучих веществ. Продукт основан на силиконе и отвердевает после добавления в него HEMPASIL CROSSLINKER 97080 (сшиватель полимеров). Оно обеспечивает гладкую, с низкой энергией, водоотталкивающую поверхность со специальными отторгающими свойствами, при которых обрастане минимизируется. Свойства поверхности облегчают самоочищение и обеспечивают характеристиками легкой очистки. Покрытие может накопить некоторое обрастане в условиях неподвижности (в периоды простоя). Продукт не содержит органических компонентов, являющихся биоцидами и удовлетворяет требованиям Международной конвенции по контролю противообрастающих покрытий на судах в соответствии с IMO октябрь 2001 (IMO документ AFS/CONF/26).

Рекомендуемое применение:

В качестве необрастающего покрытия для быстроходных катеров, мощных коммерческих и военных кораблей, скорость которых может составить больше 25 узлов и активность которых считается от средней до высокой.
Как правило, HEMPASIL 77100 используется в случае нанесения полностью новой необрастающей системы с пониженной поверхностной энергией или для перекрытия уже существующей подобной системы.

Наличие:

По предварительному заказу.

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет/ № оттенка:	Серый/15150, черный/19990, синий/32150
Внешний вид:	Глянцевый
Сухой остаток, об. %:	70±1
Теоретический расход:	4,7 м ² /л – 150 мкм
Точка воспламенения:	187 кв. фут/галлон США – 6 мил
Удельный вес:	28°C/82°F
Высыхание на отлив:	1,0 кг/л – 8,3 фунт/галлон США
Полное отверждение:	3 часа при 20°C/68°F
Летучие органические соединения (V.O.C.):	7 дней при 20°C/68°F
Срок хранения:	270 г/л – 2,3 фунт/галлон США 1½ года (при 25°C/77°F) со дня изготовления. В зависимости от условий хранения механическое перемешивание может быть необходимым перед применением. Если срок хранения превышен, то обратитесь, пожалуйста, в HEMPEL для консультации.

Характеристики базируются на утвержденных формулах компании ХЕМПЕЛЬ. Допускается изменение показателей в процессе производства в соответствии с ISO 3534-1.

НАНЕСЕНИЕ:

Пропорция смешивания 77100:	Основа 77109 : Сшиватель полимеров 97080
Способ нанесения:	7 : 1 по объему
Разбавитель:	БВР
Сопловое отверстие:	Не разбавлять (См. ПРИМЕЧАНИЯ далее)
Давление на выходе из сопла:	.019"-.021"
Промывка оборудования:	150 бар/2200 psi
Жизнеспособность:	(Данные для безвоздушного распыления - рекомендуемые, возможны коррекции) РАЗБАВИТЕЛЬ 08080 (См. ПРИМЕЧАНИЯ на обороте)
Толщина сухой пленки:	2 часа (при 20°C/68°F) после добавления HEMPASIL CROSSLINKER 97080
Толщина мокрой пленки:	150 мкм/6 мил
Интервал перекрытия, минимальный:	225 мкм/9 мил
максимальный:	6 часов (при 20°C/68°F)
	Нет.

Меры предосторожности:

Обращаться с осторожностью. До и в ходе применения необходимо соблюдать Меры предосторожности, изложенные на этикетках упаковки и банок, в Паспорте Безопасности на продукт, а также соблюдайте национальные и региональные требования по охране труда. Следует избегать вдыхания возможных испарений растворителей или красочного тумана, а также контакта кожи и глаз с краской. Применяйте только в хорошо проветриваемых помещениях.

HEMPPEL



HEMPASIL 77100

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ:	Использовать только в тех случаях, когда процесс нанесения может происходить при температуре выше 5°C. Температура поверхности и самой краски также должны быть выше этого предела. Наносить только на поверхность с температурой выше точки росы (во избежание конденсации). Относительная влажность воздуха должна быть в пределах 30-80%. Поверхность должна быть сухой и чистой. В случае ветреной погоды, возможно, потребуются специальные приемы нанесения. Проконсультируйтесь с HEMPEL. В закрытых помещениях обеспечить надлежащую вентиляцию во время нанесения и высыхания.
ПРЕДЫДУЩИЙ СЛОЙ:	HEMPASIL NEXUS 27302.
ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ:	Нет.
ПРИМЕЧАНИЯ:	Чрезвычайно важно, чтобы накануне и после нанесения продукта были соблюдены условия тщательной безопасности и процесса очистки. Наносить систему HEMPASIL рекомендуется только после выполнения всех других наружных покрасочных работ. Это необходимо для предотвращения силиконового загрязнения других окрашенных поверхностей. Во избежание попадания брызг на поверхности, прилегающие к окрашиваемым участкам, перед нанесением этого продукта закройте эти поверхности эластичным защитным материалом. После нанесения тщательно промойте все оборудование, прежде чем использовать его вновь. См. далее. Необходимо хорошо отлаженный способ нанесения распылением. Данный покрасочный материал обладает специфическими свойствами нанесения, поэтому рекомендуется сначала осуществить пробное нанесение на небольшом участке с тем, чтобы освоится с этим материалом. Не рекомендуется. В исключительных случаях используйте разбавитель THINNER 08080 (макс. 5%). Обычно рекомендуется один слой покрытия.
Метод нанесения:	Необходима очень тщательная очистка с помощью разбавителя THINNER 08080. ИЗБАВЛЯЙТЕСЬ ОТ ЧИСТИЩЕГО РАСТВОРИТЕЛЯ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПОВТОРНО. Будут предоставлены вместе с отдельными покрасочными спецификациями.
Разбавление:	Минимум через 24.
Рекомендуемое количество слоев:	Должны храниться в исключительно сухих условиях. Необходима защита банок с материалом от проникающей влажности.
Очистка оборудования:	Минимум через 24.
Подробные инструкции:	Должны храниться в исключительно сухих условиях. Необходима защита банок с материалом от проникающей влажности.
Спуск судна на воду:	Должны храниться в исключительно сухих условиях. Необходима защита банок с материалом от проникающей влажности.
Хранение материала:	Должны храниться в исключительно сухих условиях. Необходима защита банок с материалом от проникающей влажности.
Примечание:	HEMPASIL 77100 предназначено только для профессионального применения.
ИЗДАНИЕ:	HEMPEL A/S - 7710015150CR002

Эта Технологическая Карта Продукта заменяет все ранее выпущенные.

За объяснениями терминов и определений обращайтесь к "Пояснительной Записке" в Книге HEMPEL (сборник Технологических Карт). Технологические карты продуктов, являются результатом испытаний и опыта, накопленного при контролируемых или специально заданных условиях. Их точность, полнота и пригодность в конкретных условиях любого подразумеваемого использования Продукции должны определяться исключительно Покупателем и/или Потребителем.

Поставка продукции и любое техническое содействие обеспечиваются в соответствии с ОБЩИМИ УСЛОВИЯМИ ПРОДАЖ, ПОСТАВОК И ОБСЛУЖИВАНИЯ HEMPEL, если иное не согласовано специально в письменной виде. Производитель и Продавец не несут ответственности, а Покупатель и/или Потребитель отказываются от предъявления претензий, включая любого рода ответственность за ситуации, возникающие из-за халатности или по другой подобной причине, за исключением, как сказано в вышеупомянутых ОБЩИХ УСЛОВИЯХ, ответственности за любые последствия, нанесение травм, прямых и косвенных потерь и повреждений, произшедших по причине применения продукции в соответствии с рекомендациями, изложенными выше, на обратной стороне листа или в другом источнике. Технологическая карта продукта может меняться без предупреждения и становится недействительной через 5 лет после даты опубликования.